

PŁYTY WIÓROWO-CEMENTOWE - TEPEBETOPAN[®]

DANE TECHNICZNE

Nazwa	Betopanplus[®]
Gęstość	1000 ± 50 kg/m ³
Gęstość w transporcie	1450 ± 100 kg/m ³
Współczynnik przewodności cieplnej	0,15 W/mK (10°C dry)
Wytrzymałość na zginanie	>9 N/mm ²
Moduł sprężystości	>4500 N/mm ²
Odporność ogniowa	B s1 d0(EN 13501-1)